

## 工事費内訳書におけるコンクリートの 水セメント比の取扱いについて

施工パッケージ型積算方式の「SP コンクリート」における「W/C（水セメント比）」について、一部、徳島県の運用とは異なる値が表示されていることがあります。

設計単価は、徳島県農林土木工事共通仕様書のとおりですので、必要に応じて読み替えをお願いします。

### 徳島県農林土木工事共通仕様書

#### 第3章 無筋・鉄筋コンクリート

#### 第3節 レディーミクストコンクリート

##### 1-3-3-3 配合

##### 3.水セメント比

受注者は、土木コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般の環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては55%以下、無筋コンクリートについては60%以下とするものとする。